

Isovill Poly

Masë hidroizoluese prej polimeri të përpunuar, për ngjitje me proces të nxehtë

PRODUKTI

Isovill Poly është një masë hidroizoluese prej polimeri të përpunuar, nga bitume të përzgjedhur, e cila plotëson standartin RVS 15.362 Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Isovill Poly karakterizohet nga rezistenca ndaj zhvendosjes edhe në temperatura të larta dhe është në gjendje të mbushë të çarat e zakonshme sipërfaqësore në strukturën e betonit të krijuar gjatë ndërtimit.

APLIKIMI

Isovill Poly përdoret për lidhjen e shtresës së parë në izolimin e urave, përmes shkrirjes dhe derdhjes (p.sh. sistemi Isovill 2) dhe duhet të shkrihet në enët e përshtatshme të bitumit (p.sh. një kazan elektrik për përzierje). Masa duhet të mbrohet nga dëmtimet termike në mënyrë që me përzierje të vazhdueshme, të mos qëndrojë më gjatë se 7 orë në temperaturë më të lartë se +260 ° C. Nuk rekomandohet që masa të ringrohet.



TË DHËNA TEKNIKE

Pika e zbutjes sipas metodës unazë dhe sferë > 120 °C

Fleksibiliteti në temperaturë të ulët (r= 15 mm, 5 s, trashësia e shtresës 3 mm) - 10 °C – pa u thyer

Rezistenca ndaj shtytjes në 50°C ≥ 8,0 N/cm₂

Konsumi 2 kg/m₂ deri 3 kg/m₂

Temperatura e aplikimit 240 °C deri 260 °C

Paketimi 15 kg
540 kg për paletë

Numri i produktit 101337

Testuar sipas ÖNORM B 3646/4, C 9212, RVS 15.361/dio B/3.23

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike

Isovill Poly

Botimi: Dhjetor 2006.

MAGAZINIMI

Gjatë magazinimit, produkti duhet të ruhet nga temperaturat e larta.

