

Villox V 40 N

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Villox V 40 N është një membranë hidroizoluese përforcuar me fibra xhami, e veshur në të dyja anët me një shtresë oksidi-bituminoze. Ana e sipërme është e mbrojtur me një shtresë të lehtë me kokrriza minerale, ndërsa ana e poshtme vishet me një shtresë lehtësisht të djegshme. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Mbulesa zjarrduruere prej fibrash xhami, në rast zjarri, parandalon përhapjen e flakës.

APLIKIMI

Villox V 40 N përdoret kryesisht për hidroizolim horizontal dhe vertikal, si dhe për pjesët nëntokësore të ndërtesave, kundër lagështirës në dysheme, në përputhje me standardet EN 13707 dhe 13859-1.

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	rreth 2,2 mm
Gjerësia e rulonit	1,0 m
Gjatësia e rulonit	10,0 m
Rezistenca ndaj tërheqjes për së gjati	450 N/50 mm
Rezistenca ndaj tërheqjes tërthorazi	200 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes për së gjati	2 %
Elasticiteti ndaj tërheqjes tërthorazi	2 %
Rezistenca ndaj ngarkesës statike	2 kg
Rezistenca ndaj goditjeve	KLF / NPD



Rezistenca ndaj grisjes	150 ± 50 N
Rezistenca ndaj depërtimit të rrënjëve	KLF / NPD EN 13948
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	0°C
Rezistenca nga i nxehti pas vjetërimit termik	70 °C
Papërshueshmëria nga uji	60 kPa
Rezistenca ndaj zjarrit nga jashtë	Klasi B
Reagimi ndaj zjarrit	Klasi E
Mbrojtja sipërfaqësore Ana e sipërme/ana e poshtme	kokrriza minerale / fletë
Numri i produktit	103527

Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

Villox V 40 N

Botimi: Prill 2012.

MAGAZINIMI

Villox V 30 N duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.

