


Produktet YTONG

Të dhënat teknike

ymalko®


YTONG



Përdoret në të gjitha llojet e objekteve, kryesisht për mure të jashtme ku nuk ka nevojë të përdoret termoizolimi. Gjithashtu shfrytëzohet edhe si mur mbajtës.

Termo bllok Ytong për mure


Shënjimi	Dimensionet			Rezistenca në shtypje	Masa vëllimore	Koeficienti i përçjellshmërisë së nxehtësisë λ
	l	d	h			
Njësia	mm	mm	mm	N/mm²	t/m³	w/mK
TBM25	625	250	200	2,50	0,40	0,12
TBM30	625	300	200	2,50	0,40	0,12
TBM375	625	375	200	2,50	0,40	0,12



Aplikohet në të gjitha llojet e mureve, veçanërisht në rast të ndërtimit të mureve mbajtëse.

Bllok Ytong për mure


Shënjimi	Dimensionet			Rezistenca në shtypje	Masa vëllimore	Koeficienti i përçjellshmërisë së nxehtësisë λ
	l	d	h			
Njësia	mm	mm	mm	N/mm²	t/m³	w/mK
BM 20	625	200	200	3,00	0,50	0,14
BM 30	625	300	200	3,00	0,50	0,14
BM 37,5	625	375	200	3,00	0,50	0,14



Aplikohet në muret e brendshme ndarëse.

Bllok muri ndarës Ytong

Shënjimi	Dimensionet			Rezistenca në shtypje	Masa vëllimore	Koeficienti i përçjellshmërisë së nxehtësisë λ
	l	d	h			
Njësia	mm	mm	mm	N/mm²	t/m³	w/mK
BM 10	625	100	200	2,50	0,55	0,15
BM 12	625	120	200	2,50	0,55	0,15
BM 15	625	150	200	2,50	0,55	0,15




Përdoret si termoizolim tek muret e bodrumit dhe kulmet e rrafshta, për dysheme të ndryshme, etj.

Univerzal pllaka muri Ytong

Shënjimi	Dimensionet			Rezistenca në shtypje	Masa vëllimore	Koeficienti i përçjellshmërisë së nxehtësisë λ
	l	d	h			
Njësia	mm	mm	mm	[N/mm²]	t/m³	w/mK
UPM 5	625	50	200	2,50	0,55	0,15
UPM 7,5	625	75	200	2,50	0,55	0,15





Aplikimi i këtij blloku mundëson ndërtimin e sistemeve masive të shtaguara që janë shumë rezistuese ndaj tërmeteve si dhe eliminon nevojën e përdorimit të pahive.

Bllok Ytong muri kundër dridhjeve

Shënjimi	Dimensionet			Rezistenca në shtypje	Masa vëllimore	Koefficienti i përçjellshmërisë së nxehtësisë λ
	l	d	h			
Njësia	mm	mm	mm	N/mm ²	t/m ³	w/mK
BMD	600	250	200	2,50	0,5	0,12
BMD	600	300	200	2,50	0,5	0,12
BMD	600	375	200	2,50	0,5	0,12



Profilat Ytong - U dhe L

Aplikohen për të eliminuar urat termike, për trarë mbi dyer dhe mbi dritare si dhe për pozicionimin e instalimeve të ndryshme.



Vlerat e mbrojtjes nga zëri te muret Ytong të suvatuara në dy anët 2+2cm Ytong R' në db

Fortësia në shtypje / masa e dendësisë (pesha) N/mm ² /m ³	Gjërësia e murit në cm					
	10	12	15	20	25	30
2,5/0,45				41	44	45
3,0/05	33	39	41			
4,0/0,55				44	47	49
5,0/0,65						52

Mbrojtja nga zjarri

Rezistenca ndaj zjarrit / Klasa e rezistueshmërisë për muret e pasuvatuara

Gjërësia e murit në cm	d - 5	d - 7,5	d - 10	d - 12	d - 15	d - 20	d - 25	d - 30	d - 37,5
Rezistenca ndaj zjarrit në min	30	60	120	150	180	>180	>180	>180	>180
Klasa e rezistueshmërisë ndaj zjarrit	EI 30	EI 60	EI 120	EI 150	EI 180	EI 180	EI 180	EI 180	EI 180

YMALKO Sh.P.K

+38138408408
+38138408409
info@ymalko.com
www.ymalko.com



ymalko®

YTONG